

MA - KR X

DESCRIZIONE

Protettivo a base oleoso.

È un protettivo antiruggine di lunga durata che lascia sulle superfici trattate una pellicola cerosa, ambrata, flessibile, adesiva anche a bassissime temperature.

È ottenuto dalla miscela di idrocarburi ossidati da petrolati selezionati e di solfonati iperbasi modificati, con un solvente petrolifero dearomatizzato e denaturato. Presenta un odore idrocarburoso molto moderato ed è facilmente rimovibile con un qualsiasi solvente petrolifero.

APPLICAZIONI

È idoneo per la protezione a lungo termine anche all'aperto di prodotti finiti e semilavorati (stampi, particolari di macchine utensili, superfici lavorate di carpenteria pesante, ecc.).

Particolarmente adatto per la protezione di pezzi e apparecchiature durante il trasporto via mare.

ISTRUZIONI PER L'USO

Può essere applicato a spruzzo e a pennello. Il prodotto si presenta liquido e scorrevole a temperatura ambiente (15-20°C), ma tende a solidificare a temperature $\leq 10^{\circ}\text{C}$.

Riportato a temperatura ambiente, riprende le sue caratteristiche originarie.

AVVERTENZE

È inerte verso tutti i metalli.

Tuttavia la presenza di un distillato petrolifero come solvente richiede l'impiego di vernici, gomme, materiali plastici che siano compatibili.

PROPRIETÀ TIPICHE*

Caratteristica	Metodo	U.m.	Valore
Aspetto	Visivo		UNIFORME SENZA GRUMI
Potere coprente	P.O. 10.58	g/m ²	7 ca.
Spessore film	P.O. 10.58	μm	60 ca.

**I dati riportati non costituiscono specifica*

